

Metall Lackfärg



*Motverkar fettfläckar- slitstark yta
God täckförmåga
Lätt att måla med*

Produkten utgår 2021.

Beckers Metall Lackfärg är speciellt utvecklad för målning av rostskyddade metallobjekt som maskindelar, redskap, stålmöbler och plåt. Denna högglansiga alkydfärg ger en blank, slitstark yta med snabb torkning. Motstår fläckar från olja och fett.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
10 - 12 m²/kg

GLANS
Högblank

VERKTYG
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +7°C ytemperatur.
Torktiden gäller vid +23°C och 50% RH

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar.
Övermålningsbar efter 12 timmar.

BINDEMEDEL
Alkyd

Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort rost och lös färg. Slipa blanka, hårda lackytor matta. Grunda stålytor med Primex Rostskyddsgrund.

FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT VITROST, ALUZINK OCH ALUMINIUM:

Tvätta med Beckers Utomhustvätt och skölj väl.

Förekomst av rost avlägsnas helt till plåtrens yta. När ytan är torr och ren, grunda med Primex Rostskyddsgrund.

Bästa resultat för målning på ett nytt galvaniserat ark som inte är passiverad mot vitrost uppnås om ytan först åldras ett år utomhus.

PASSIVERAD FÖRZINKAD PLÅT: Kan inte målas.

Måla

Applicera Metall Lackfärg 1-2 gånger med lätt slipning mellan strykningarna.

Viktigt

Rör vid behov om färgen före användning.

Underlaget skall vara torrt vid målning. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller utomhus vid risk för regn och dagg inom ca 3 timmar från målningens avslutande.

Besök www.beckers.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 211202