

# Scotte Re2 Grund- och Takfärg



Grund- och täckfärg  
Reflexfri  
Delvis biobaserad\*

Scotte Re2 Grund- och Takfärg är en reflexfri grund- och täckfärg särskilt lämpad för tak med mycket släpljus och risk för underglans och skäck. Färgen är delvis biobaserad\* och har en mycket hög täckförmåga. Scotte Re2 lämplig för målning på de flesta underlag.

\*Biobaserat innehåll: 27% enligt ASTM D6866-22.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

### MATERIALÅTGÅNG

Teoretisk sträckförmåga 7-9m<sup>2</sup>. Praktisk sträckförmåga beror på appliceringsmetod, skick och struktur, samt hur absorberande underlaget är.

GLANS  
Helmatt

### VERKTYG

Spruta, pensel, roller

### MÅLNINGSTEMPERATUR

Mellan +5°C och ca +25°C ytemperatur.

### TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV

#### LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 2 timmar.

### VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penselvätt

### BINDEMEDEL

Akrylat

### VIKTORRHALT

49 %

### TORRHALT

35 %

### VOC

Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Rengör underlaget från smuts, damm och lösa partiklar. Fyll skarvar, hål och andra ojämnheter med lämpligt spackel ur Scotte-seriens spackelsortimentet.

Omalade ytor: Grundmåla med Scotte Re2.

Tidigare målade ytor: Rengör med Beckers Inomhustvätt enligt instruktion.

Limfärgsytor: Tvätta bort limfärgen med vatten.

Patentera med Beckers Isolergrund. Grundmåla därefter med Scotte Re2.

Kalkade ytor: Skrapa och borsta ytan väl. Patentera med Beckers Isolergrund. Grundmåla därefter med Scotte Re2.

Ytor där det finns risk för genomslag av t.ex. nikotin, brand- eller vattenskador behandlas först med Beckers Isolergrund eller Isolerfärg Matt enligt separat rekommendation för respektive skada.

## Måla

Rör om innan användning. Färdigmåla med 1-2 strykningar Scotte Re2. För bästa resultat används en roller med lugglängd på 18-22 mm.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Skötselråd

Rengöring

Vardaglig skötsel:

Torka av ytorna med en väl urvriden trasa. Tänk på att matta ytor generellt sett är känsligare för uppglansning samt kan bli flammiga vid kraftig rengöring.

Fläckborttagning:

Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när

man gnidit t.ex. nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring:

Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målade med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela taket för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna takets struktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.

Övrigt

Färgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.

## Viktigt

Använd alltid ansiktsmask och heltäckande klädsel vid sprutmålning.

Vid användning av fogmassa är det särskilt viktigt att följa tillverkarens rekommendation för applicering och torktider. Vid kalla och fuktiga förhållanden förlängs fogens torktid. Undvik att använda en fog som tillåts att transporteras i minusgrader.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version